**Sanaseal TENQ 2173 (Oem)**

صفحه ( ۱ ) از ( ۳ )

تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۲۰

**مشخصات فنی محصول :**

پایه شیمیایی	پلی سیلوکسان
حالت فیزیکی	خمیر یکنواخت
سیستم خشک شدن	نم خشک
زمان خشک شدن سطحی	3-7 minute
زمان خشک شدن کامل	1.0mm/24h(20c/65%R.H.)
سختی	25±1 shore A
شرینگیج	ندارد
وزن مخصوص	1.03g/ml 1.50g/ml
تحمل حرارتی	-40c to +210c
درصد الاستیکی	>90%
بالاترین درصد تغییر حالتها	25%
قابل برگشت پذیری الاستیکی	Clear:0.34N/mm2(DIN 53504) Colours:0.28N/mm2(DIN 53504)
بالاترین کشش	Clear:1.80N/mm2(DIN 53504) Colours:2.1N/mm2(DIN 53504)
تحمل کشسانی در مقابل شکستگی	700%(DIN 53504)

**معرفی محصول :**


Sanaseal TENQ 2173(Oem) یکی از با کیفیت ترین سیلیکون سیلانتهای موجود در جهان می باشد و پایه خشک شدن این محصول به صورت Acetoxy است و از قابلیت الاستیکی بسیار بالایی برخوردار می باشد و برای محیط زیست کاملاً بی خطر است.

**ویژگی :**

۱- طریقه استفاده از این محصول بسیار آسان می باشد .

۲- ثابت ماندن رنگ سیلانت

کلیه اطلاعات ذکر شده در این مدرک نتایج آزمایشات و تجربیات آزمایشگاه چسب استحکام می باشد و سعی ما در این بوده تا بالاترین دقت را داشته باشیم و هیچگونه مسئولیت و تعهدی را در قبال تغییر نتایج خارج از این شرکت را نداریم.



چسب استحکام

## Sanaseal TENQ 2173 (Oem)

صفحه (۲) از (۳)

تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۲۰

- ۳- توان مقاومتی کامل در مقابل اشعه UV آفتاب
- ۴- همواره حالت الاستیکی خود را حفظ می کند
- ۵- چسبندگی بسیار خوب و بالا در مقابل اغلب عناصر
- ۶- زمان خشک شدن اولیه بسیار خوب

### موارد استفاده :

به دلیل اینکه این محصول از چسبندگی خوب و قابلیت پوششی و پرکنندگی خوبی برخوردار می باشد. می توان از آن در کلیه صنایع و مصارفی که احتیاج به این خواص دارند استفاده کرده مانند صنایع خودروسازی و در کلیه مصارف ساختمانی و عمومی

### بسته بندی :

- ۱- کارتریج ۳۱۰ میلی گرمی
- ۲- در بقیه بسته بندیهای درخواستی

### رنگ :

سفید - خاکستری - قهوه ای - سیاه - بیرنگ - و انواع رنگهای مورد تقاضا.

### زمان مصرف :

بهترین زمان مصرف ۱۸ ماه در بسته بندی , درب بسته در فضایی خشک و خنک و در دمایی بین +40 - +5

### شرایط سطح مورد نظر برای چسبندگی :

این چسب در تمامی سطوح قابل استفاده می باشد و سطح مورد نظر قبل از اعمال چسب باید کاملاً خشک و پاکیزه و عاری از هر گونه چربی و کثیفی باشد و این محصول احتیاج به هیچ پرایمری ندارد.

### سایز مطلوب برای چسبندگی :

- ۱- کمترین عرض : ۵ میلی متر
- ۲- بیشترین عرض : ۳۰ میلی متر
- ۳- کمترین عمق : ۵ میلی متر

کلیه اطلاعات ذکر شده در این مدرک نتایج آزمایشات و تجربیات آزمایشگاه چسب استحکام می باشد و سعی ما در این بوده تا بالاترین دقت را داشته باشیم و هیچگونه مسئولیت و تعهدی را در قبال تغییر نتایج خارج از این شرکت را نداریم.

قم - ابتدای جاده قدیم کاشان - کوچه یخ سازی  
- مجتمع صنایع شیمیایی چسب استحکام

TEL:0098-251-7228801-2  
FAX:0098-251-7228807

[www.Estehkam.com](http://www.Estehkam.com)  
E.mail: info@Estehkam.com

---

## Sanaseal TENQ 2173 (Oem)

---

صفحه (۳) از (۳)

تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۲۰

پیشنهاد ما طبق جدید ترین متدهای روز دنیا :

عرض = عمق × ۲

### مشخصات ویژه :

این محصول از قدرت چسبندگی و درصد الاستیکی بسیار بالائی برخوردار است . به همین دلیل یک انتخاب مناسب برای مصارف (Oem) می باشد

### ایمنی :

۱- بعد از استفاده سریعاً با محلول **White sprit** پاک شود .

۲- بعد از استفاده دستان خود را با مقدار زیادی آب بشوید .

کلیه اطلاعات ذکر شده در این مدرک نتایج آزمایشات و تجربیات آزمایشگاه چسب استحکام می باشد و سعی ما در این بوده تا بالاترین دقت را داشته باشیم و هیچگونه مسئولیت و تعهدی را در قبال تغییر نتایج خارج از این شرکت را نداریم.